



colorlac

COLOR YOUR BUSINESS



SOLUZIONI PELLE



CARATTERISTICHE TECNICHE

SOLCOLOR - SC



Pelle



Colorante



Solvente



Trasparente

Universali // Buona resistenza alla goccia d’acqua // Ampia gamma personalizzabile

DESCRIZIONE / I Solcolor sono coloranti solvent metallo complessi ad alta concentrazione in glicoleteri.

UTILIZZO / Sono prodotti caratterizzati da un’elevata concentrazione e da un’ottima trasparenza, brillantezza e uniformità delle tinte. Sono adatti per la rifinizione a spruzzo del cuoio e delle pelli.

DILUIBILITÀ / Buona in acqua, glicoli, alcoli, acetone e acetati.

MISCIBILITÀ / I Solcolor sono miscibili con resine nitrocellulosiche, poliuretaniche, acriliche sia al solvente che all’acqua. I prodotti della serie SOLCOLOR sono miscibili tra loro in tutti i rapporti per permettervi di realizzare autonomamente nuove soluzioni personalizzate.

Possono essere usati in combinazione con penetranti e solventi polari mediante applicazione sia a spruzzo che a rullo.

APPLICAZIONE A SPRUZZO / I Solcolor possono essere applicati a spruzzo manuale o con giostra rotante previa diluizione con glicoli, acetati ed alcoli.

RIFINIZIONE AD EFFETTO / Possono essere utilizzati per la rifinizione ad effetto con resine acriliche, leganti caseinici, top, nitrocellulose e poliuretanici in emulsione o in solvente.

CODICE	COLOR INDEX	RESIDUO SECCO	DENSITÀ	SOLUBILITÀ			RES. LUCE	RES. GOCCIA	RES. PVC
				ACQUA	PM	ACETATO DI BUTILE			
SC 30020	SOLVENT ORANGE 62	18 ± 2 %	1,02 Kg/l + 2%	-/+ (gut mit 2% Additive 49)	+	-/+	6/7	4	1
SC 30030	SOLVENT ORANGE 45	16 ± 2 %	1,03 Kg/l + 2%	-/+ (gut mit 2% Additive 49)	+	+	6/7	4	1
SC 30031	SOLVENT YELLOW 21	15 ± 2 %	1,03 Kg/l + 2%	-/+ (gut mit 2% Additive 49)	+	-/+	5/6	3	2/3
SC 30032	ACID YELLOW 49	23 ± 3 %	1,05 Kg/l + 2%	-/+ (gut mit 2% Additive 49)	+	+ (pre-diluito 1:1 in PM/ACETATO)	5/6	3	4
SC 30040	ACID BLACK 63	14 ± 2 %	1,02 Kg/l + 2%	-/+ (gut mit 2% Additive 49)	+	--	7	4	1
SC 30042	ACID BLUE 260	13 ± 2 %	1,03 Kg/l + 2%	-/+ (gut mit 2% Additive 49)	+	--	5	4	3/4
SC 30043	SOLVENT BLUE 70	20 ± 3 %	0,98 Kg/l + 2%	-/+ (gut mit 2% Additive 49)	+	--	4/5	4	3/4
SC 30050	MIX	14 ± 2 %	1,04 Kg/l + 2%	-/+ (gut mit 2% Additive 49)	+	+	6/7	4	1
SC 30051	MIX	17 ± 2 %	1,03 Kg/l + 2%	-/+ (gut mit 2% Additive 49)	+	+	6/7	4	1
SC 30052	MIX	16 ± 2 %	1,02 Kg/l + 2%	-/+ (gut mit 2% Additive 49)	+	+	6/7	3	1
SC 30060	SOLVENT BLACK 35	18 ± 2 %	1,02 Kg/l + 2%	-/+ (gut mit 2% Additive 49)	+	+	6	3	1
SC 30061	ACID BLACK 63:2	13 ± 2 %	1,02 Kg/l + 2%	-/+ (gut mit 2% Additive 49)	+	-/+	7	4	1
SC 30071	MIX	12 ± 2 %	1,00 Kg/l + 2%	-/+ (gut mit 2% Additive 49)	+	-/+ (pre-diluito 1:1 in PM/ACETATO)	3	3/4	2/3
SC 30080	SOLVENT RED 8	13 ± 2 %	1,02 Kg/l + 2%	-/+ (gut mit 2% Additive 49)	+	-/+	6/7	2/3	1
SC 30082	ACID RED 407	27 ± 3 %	1,08 Kg/l + 2%	-/+ (gut mit 2% Additive 49)	+	--	5/6	4	1
SC 30083	ACID RED 213	16 ± 2 %	1,05 Kg/l + 2%	-/+ (gut mit 2% Additive 49)	+	+	6	2/3	1

Legenda: -- no - scarsa -/+ discreta + buona

COLORANTI UNIVERSALI CON BUONA RESISTENZA ALLA GOCCIA D’ACQUA

SC 30032 / C.I.ACID YELLOW 49




SC 30031 / C.I.SOLVENT YELLOW 21




SC 30030 / C.I.SOLVENT ORANGE 45



SC 30020 / C.I.SOLVENT ORANGE 62



SC 30082 / C.I.ACID RED 407



SC 30080 / C.I.SOLVENT RED 8



SC 30083 / C.I.ACID RED 213



SC 30071 / C.I.MIX



SC 30052 / C.I. MIX



SC 30051 / C.I. MIX



SC 30050 / C.I. MIX



SC 30043 / C.I.SOLVENT BLUE 70



SC 30042 / C.I.ACID BLUE 260



SC 30040 / C.I.ACID BLACK 63



SC 30061 / C.I.ACID BLACK 63:2



SC 30060 / C.I.SOLVENT BLACK 35



* I colori sono puramente indicativi e possono differire dai toni reali

