



CARATTERISTICHE TECNICHE

TCL 10000



Pelle



Colorante



Solvente



Trasparente

Elevata concentrazione // Eccezionale potere trasparente // Semplicità applicativa

DESCRIZIONE / I TCL 10000 sono coloranti liquidi metallo-complessi bisolfonati ad alta concentrazione in soluzione a base PM.

UTILIZZO / Sono prodotti caratterizzati da un'elevata concentrazione e da un'ottima trasparenza, brillantezza e uniformità delle tinte. Sono adatti per la rifinizione sia a spruzzo che a rullo del cuoio e delle pelli.

DILUIBILITÀ / Buona in acqua, glicoli, alcoli. Discreta in acetone e acetati

MISCIBILITÀ / I TCL 10000 sono miscibili con resine caseiniche all'acqua, nitrocellulosiche, poliuretaniche, acriliche sia al solvente che all'acqua. I prodotti della serie TCL 10000 sono miscibili tra loro in tutti i rapporti per permettervi di realizzare autonomamente nuove soluzioni personalizzate.

Possono essere usati in combinazione con penetranti e solventi polari mediante applicazione sia a spruzzo che a rullo

APPLICAZIONE A SPRUZZO.


I TCL 10000 possono essere applicati a spruzzo manuale o con giostra rotante previa diluizione con glicoli, alcool etilico o acqua. Qualora si voglia diluire con acetati si consiglia una prediluizione in glicoli (mix 1:1)

RIFINIZIONE AD EFFETTO.

Possono essere utilizzati rifinizione ad effetto con resine acriliche, leganti caseinici, top, nitrocellulose e poliuretanici in emulsione o in solvente.

COLORANTI AD ALTA RESA
PER LA RIFINIZIONE DELLA PELLE


TCL 10032 / C.I. ACID YELLOW 49



TCL 10031 / C.I. ACID YELLOW 99



TCL 10030 / C.I. ACID YELLOW 151



TCL 10020 / C.I. ACID ORANGE 139




TCL 10082 / C.I. ACID RED 357



TCL 10083 / C.I. MIX



TCL 10080 / C.I. ACID VIOLET 90



TCL 10071 / C.I. ACID RED 249




TCL 10051 / C.I. MIX




TCL 10050 / C.I. ACID BROWN 355




TCL 10045 / C.I. ACID BLUE 260



TCL 10041 / C.I. ACID BLUE 158




TCL 10040 / C.I. ACID BLUE 193



TCL 10093 / C.I. ACID GREEN 26



TCL 10060 / C.I. ACID BLACK 194



CODICE	COLOR INDEX	RESIDUO SECCO	DENSITÀ	SOLUBILITÀ			RES. LUCE	RES. GOCCIA
				ACQUA	PM	ACETATI		
TCL 10020	ACID ORANGE 139	25 ± 3%	1,02 Kg/l ± 2%	+	+	+	6	4
TCL 10030	ACID YELLOW 151	25 ± 3%	1,02 Kg/l ± 2%	+	+	+	5/6	4/5
TCL 10031	ACID YELLOW 99	21 ± 3%	1,04 Kg/l ± 2%	+	+	+	5	3/4
TCL 10032	ACID YELLOW 49	8 ± 1%	0,94 Kg/l ± 2%	+	+	-/+ (pre-diluito 1:1 in PM)	5/6	2/3
TCL 10040	ACID BLUE 193	23 ± 3%	1,00 Kg/l ± 2%	+	+	-	7	3/4
TCL 10041	ACID BLUE 158	15 ± 2%	1,00 Kg/l ± 2%	+	+	- (pre-diluito 1:1 in PM)	5/6	2/3
TCL 10045	ACID BLUE 260	12 ± 2%	0,99 Kg/l ± 2%	-/+	+	-	5	4
TCL 10050	ACID BROWN 355	23 ± 3%	1,06 Kg/l ± 2%	+	+	-	6/7	3
TCL 10051	MIX	24 ± 3%	1,02 Kg/l ± 2%	+	+	-	6/7	3
TCL 10060	ACID BLACK 194	24 ± 3%	1,00 Kg/l ± 2%	+	+	-	6/7	2/3
TCL 10071	ACID RED 249	22 ± 3%	1,03 Kg/l ± 2%	+	+	+	4/5	1
TCL 10080	ACID VIOLET 90	26 ± 3%	1,02 Kg/l ± 2%	+	+	-	7	1
TCL 10082	ACID RED 357	25 ± 3%	1,10 Kg/l ± 2%	+	+	-	6/7	1
TCL 10083	MIX	25 ± 3%	1,01 Kg/l ± 2%	+	+	-/+	5/6	1
TCL 10093	ACID GREEN 26	23 ± 3%	0,98 Kg/l ± 2%	+	+	- (pre-diluito 1:1 in PM)	6/7	2

Legenda: -- no - scarsa -/+ discreta + buona

* I colori sono puramente indicativi e possono differire dai toni reali