





colorlac

COLOR YOUR BUSINESS



**LÖSUNGEN FÜR
DIE LEDERFERTIGUNG**



TCB

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Hohes Deckvermögen // Ideal für Grundierungen // langanhaltende Farbtonkonstanz



Leder



Farbmittel



Wasserbasis



Transparent

BESCHREIBUNG / Bei den TCB handelt es sich um hochkonzentrierte basische Farbstoffe in organisch wässriger Lösung.

EINSATZ / Die Produkte der Serie TCB werden in der ersten Phase der Lederdurchfärbung eingesetzt und verleihen dem Material eine konzentrierte, lebendige und glänzende Farbgebung auch auf weißem Leder (crust).

MISCHBARKEIT / Die TCB sind mischbar mit Wasser und PM.

Die Produkte lassen sich in Kombination mit Pigment-Kationenlösungen verarbeiten.

Die Produkte der Serie TCB sind untereinander in jedwedem Verhältnis mischbar, wodurch individuelle neue Lösungen erzielbar sind.

ÜBERSTREICHEN: Die TCB lassen sich mit Kasein-, Nitrozellulose-, Polyurethan und Akrylharzen aus Wasserbasis überstreichen.

Lassen sich in Kombination mit kationischen Pigmentlösungen zur Erhöhung des Pigmentglanzes selbst verwenden. Eine Verwendung anderer Farbstoffe ist ebenfalls möglich, um die geforderten Eigenschaften zu erzielen (Beispiel: Serie SC für Tropfenwiderstand- Serie TCL 10000 für PVC Resistenz, etc. ...)

SPRÜHAUFTRAG / Die TCB lassen sich im Sprühverfahren nach vorheriger Verdünnung in Wasser und PM in einem Verhältnis entsprechend der gewünschten Penetration auftragen.

CODE	FARBINDEX	TROCKENREST-GEHALT	DICHTe	LÖSLICHKEIT			LICHTSTABILITÄT	BESTÄNDIGKEIT AUF WASSER-TROPFEN	MIGRATIONSWIDERSTAND AUF PVC
				WASSER	PM	BUTYLACETAT			
TCB 200	MIX	21 ± 3 %	1,06 Kg/l	+	+	--	4/5	5	3
TCB 300	BASIC YELLOW 28	21 ± 3 %	1,08 Kg/l	+	+	--	2/3	5	3
TCB 301	BASIC YELLOW 96	43 ± 3 %	1,10 Kg/l	+	+	--	6/7	4/5	3
TCB 400	BASIC BLUE 41	29 ± 3 %	1,10 Kg/l	+	+	--	4/5	3/4	3
TCB 500	MIX	21 ± 3 %	1,05 Kg/l	+	+	--	4/5	3/4	3
TCB 501	MIX	17 ± 2 %	1,07 Kg/l	+	+	--	4/5	3/4	3
TCB 502	MIX	21 ± 3 %	1,06 Kg/l	+	+	--	4/5	3/4	3
TCB 600	MIX	22 ± 2 %	1,06 Kg/l	+	+	--	4/5	3/4	3
TCB 800	MIX	26 ± 3 %	1,10 Kg/l	+	+	--	4/5	4/5	3
TCB 801	MIX	25 ± 3 %	1,08 Kg/l	+	+	--	4/5	4/5	3

Legende: -- nein - kaum -/+ diskret + gut

BASISCHE FARBSTOFFE

TCB 301 / C.I.BASIC YELLOW 96



TCB 300 / C.I.BASIC YELLOW 28



TCB 200 / C.I.MIX



TCB 801 / C.I.MIX




TCB 800 / C.I.MIX



TCB 501 / C.I.MIX



TCB 502 / C.I.MIX




TCB 500 / C.I.MIX



TCB 400 / C.I.BASIC BLUE 41



TCB 600 / C.I.MIX



* Die Farben sind rein indikativ und können von den realen Farbtönen abweichen

